

Mg-Day in TOKYO at TOKYO BIG SIGHT
2017. 6. 7.

グリーンエネルギーを利用した
マグネシウム製錬の可能性
-日本国内でのマグネシウムリサイクルを目指して-

東北大学 多元物質科学研究所
サステナブル理工学研究センター
材料分離プロセス研究分野


柴田浩幸



東北大学



元素の存在量



Mg · Soleil




Mgの循環図


2017.06.07



例:Mg空気電池のリサイクル



酸化物の安定性



出典：「鉄鋼製鍊」日本金属学会 (1979)

Mgの製錬法: Siを利用する


1960年

HIGH-TEMPERATURE STUDIES OF METALLURGICAL PROCESSES PART I. THE THERMAL REDUCTION OF MAGNESIUM OXIDE WITH SILICON¹

J. M. TOGURI² AND L. M. PIDGEON³

ABSTRACT

The rate of reaction (a) has been studied over the temperature range 1140–1460° C, by following the loss in weight of the reactants in high vacuum.



The loss in weight of the reactants was found to be greater than that which can be accounted for by the above reaction. The excess weight loss was found to be due to a brownish, glassy deposit which appeared outside the reaction zone. This material was analyzed by X-ray diffraction and found to be an intimate mixture of Mg₂SiO₄ and Si. Experiments conducted showed that both of these materials are not appreciably volatile at 1350° C. This transfer of silicon and silicate is postulated to occur by the formation of gaseous SiO formed from the reaction mixture. Based on this assumption a possible mechanism for this reaction is postulated.

¹Manuscript received October 21, 1960.

Contribution from the Metallurgical Engineering Laboratory, based on a thesis submitted by J. M. Toguri in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy to the School of Graduate Studies, of the University of Toronto, Toronto, Ontario.

²Now at Norges Tekniske Høgskole, Trondheim, Norway.

³Professor and Head of Department of Metallurgy, University of Toronto.

マグネシウム作製方法(ピジョン法)


1. Calcination of Dolomite,



2. Ferrosilicon Alloy Production ,





3. Silicothermic Reduction of MgO by Ferrosilicon,



Toguri and Pidgeon, *Can. J. Chem.*, 40, 1769 (1962)

Mg 融点 : 650°C 沸点 : 1091°C

ピジョン法の原理の実験




レトルトの中
を真空にし、
ブリケット部
分を1200°C
に加熱する

FIG. 1. Diagram of graphite retort.

グリーンエネルギーの候補



1. 太陽炉
2. バイオマス)
3. 工場排熱




廃材(ガキ)



間伐材



工場排熱



ゴミ焼却炉

グリーンエネルギーを利用するには。。。

太陽光エネルギーの利用

バッジ処理が適している

Mg製錬法： 溶融塩電解

ピジョン法(乾式法)


製錬反応高効率化が必要

ピジョン法の改良


- ・製錬温度の高温化 1200°Cより高温1500°C
- ・グリーンな還元剤の探査
- ・新奇な高効率精練プロセス開発

東北大学の太陽炉（旧科学計測研究所）

1963年3月完成



(a) ヘリオスタッフ



(b) 放物面鏡

写真 1 東北大学科学計測研究所の大型太陽炉

光学 第12巻第3号(1983年6月)

直径: **10M** 焦点距離: 3.2M 集光サイズ: 約**3cm**

最高到達温度: 摂氏 **3,700** 度 耐火煉瓦を溶かしたデモが展示されている


石亀:光学 第12巻第3号(1983年6月)、

マグネシウム製錬を目指している太陽炉

1. ニコン
反射鏡方式
2. 三鷹光機
ヘリオススタッフ ビームダウン方式
3. 若狭湾エネルギー研究センター
フレネルレンズ方式

マグネシウム製錬を目指している太陽炉

ニコン
反射鏡方式




若狭湾エネルギー研究センター
フレネルレンズ方式



三鷹光機器 ビームダウン太陽集光装置




太陽光を集光・高熱変換・蓄熱する
高効率発電用熱源装置



1400°C用
光濃縮装置に変更

MSC
Multi Segment Concentrator



新型レトルト用
ビームダウン太陽炉

平成23年度NEDOイノベーション事業によるビームダウン式太陽熱集光装置
(三鷹光器 富士見町研究所)

ビームダウン太陽集光装置



← 宮崎大学 50kW級

10枚ヘリオスタート:88台
ミラー総面積 : 173m²

三鷹光器(株) 富士見町研究所 →
250kW級

10枚ヘリオスタート:220台
24枚ヘリオスタート:20台
ミラー総面積 : 526m²



東京工業大学との マイクロ波ピジョン法における マグネシウム還元

2017年6月7日


オリコン・エナジー株式会社

1. 技術開発の背景

技術開発の概要

マイクロ波ピジョン法

マイクロ波を熱源として使用した、日本発信の新しい金属還元システム



マイクロ波ピジョン法の特徴

物質選択加熱

- ・原料のみを加熱することができる
- ・装置全体を加熱する必要がない

迅速加熱

- ・原料へ直接エネルギーを供給できる
- ・熱媒体を必要としない

省エネ効果

接触点加熱

- ・団鉱接触点での高効率加熱(検証中)

特殊効果

- ・反応温度の低下 (検証中)

高純度Mg製錬

波及効果

- ・CO₂の大幅な削減


環境負荷低減

2. 技術開発の背景


技術開発の独自性、優位性



従来ピジョン法



マイクロ波ピジョン法




事前検討より概算

- 60～85%省エネルギー
- コスト33%減
- CO₂排出の大幅な削減

3. マイクロ波ピジョン法

ピジョン法によるマグネシウム製錬の工程




還元プロセスの比較

項目	従来型ピジョン法	マイクロ波ピジョン法
エネルギー源	化石燃料(石炭、天然ガス等)	電力
必要エネルギー量 (Mg1t還元当たり)	192.1 GJ	58.6 GJ (*)
CO ₂ 排出量 (Mg1t還元当たり)	大量 (石炭 17.3t-CO ₂ 、 天然ガス9.5t-CO ₂)	0
オペレーション &メンテナンス	外部加熱の全体加熱のためエネルギーの損失が大。高価なレトルトの超高温使用による消耗大。 炉の温度の上げ下げはレトルトの劣化を早めるため常時火力維持の不経済。作業は労働集約型。	アンテナ効果(原料の共振構造)によるエネルギーの効率的利用。 内部加熱、選択加熱、迅速加熱等のマイクロ波の特長により炉全体が高温にならず、装置の耐久性、操作性、経済性に有利。

(*)ラボスケール実験結果から算出した
ベストの見込値

マイクロ波ピジョン法





クリーンで
効率的な
還元法

「マイクロ波を利用した
マグネシウム製錬装置
及び製錬方法」
特許登録番号
第5945373号

グリーンな還元剤の探査

還元剤そのものはグリーンか？ 反応時間、コスト
還元反応は進むのか？



Mg蒸気と生成ガスが混在し分離できず 冷却時にMgOに熱力学的には戻ってしまう

Mg 融点: 650°C 沸点: 1091°C

他の金属は？ 周期律表

元素の周期表																		
							8	1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 0										
1	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A		1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	0		
1	H														He			
2	Li	Be																
3	Na	Mg																
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	L	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	A															
			L	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
			A	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

- 典型金属元素
- 半金属元素
- 非金属元素
- 遷移金属元素
- 希ガス



Copyright(c) 2002 RCGS

まとめ

- Mgの酸化物は安定な物質である。**製錬条件の高効率化は温度と還元剤が重要。**
- 太陽炉の実用化には製錬時間の短縮と大型化(生産量)がポイント。
- マイクロ波ピジョン法の実用化には大型化(生産量)がポイント。

ご清聴ありがとうございました



東北大学

